

SATE EKONOMİK ENDÜSTRİYEL BOYA

TANIMI: Alkit reçine esaslı selülozik boyadır.

UYGULAMA ALANI: İç ve dış tüm metal yüzeylerde kullanılır. Islak yüzeylerde uygulanmaz.

UYGULAMA: SATE EKONOMİK ENDÜSTRİYEL BOYA uygulaması yapılacak yüzeyler kirden ve yapışmayı önleyici diğer yabancı maddelerden arındırılmış olmalıdır. SATE EKONOMİK ENDÜSTRİYEL BOYA fırça ve rulo uygulamasında her iki kat için hacimce % 5, tabanca ile uygulamada her iki kat için %15 oranında inceltilmeli, katlar arası bekleme süresi minimum 8 saat olmalıdır.

KURUMA SÜRESİ: Tam kuruma süresi 24 saattir.

TÜKETİM: Uygulama yüzeyine bağlı olarak 6-8 m² / kg'dır.

(Tek kat uygulama için)

KAPLAMA ALANI: 1 lt. en az 10 m² alan kaplar.

(28±5 mikron film kalınlığında)

RAF ÖMRÜ: Kuru ve serin ortamda üretim tarihinden itibaren 1 yıldır.

PARLAMA NOKTASI : 23°C

H226: Alevlenir sıvı ve buhar.

H315: Cilt tahrişine yol açar.

H317: Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.

H361d: Doğmamış çocukta hasara yol açma şüphesi var.

Isıdan/kıvılcımdan/alevden/sıcak yüzeylerden uzak tutun. -Sigara içilmez. Statik boşalmaya karşı önleyici tedbirler alın. Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın. Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumaktan kaçının. DERİ İLE TEMAS HALİNDE İSE: Bol sabun ve su ile yıkayın. Ciltte tahriş veya kaşıntı söz konusu ise: Tıbbi yardım/müdahale alın.

SATE ECONOMIC INDUSTRIAL PAINT

DESCRIPTION: Alkyd based cellulosic paint.

APPLICATION AREAS: SATE ECONOMIC INDUSTRIAL PAINT can be applied on all types of metallic surfaces.

APPLICATION: Application surfaces must be free from all kinds of dirt and foreign materials which is preventing adhesion. By using roller or brush; dilution ratio should be 5%, by using spray gun; dilution ratio should be 15%, for both first and second coat applications. The time needed between first and second coats is minimum 8 hours.

DRYING TIME: The necessary time for exact drying is 24 hour.

CONSUMPTION: Depending on the application surface, 6 - 8 m² / kg. (For single coat application)

COVERAGE: At least 10 m² / lt (28±5 micron film thickness)

SHELF LIFE : 1 year from date of production in a cool and dry place.

FLASH POINT : 23°C

H226: Flammable liquid and vapour.

H315: Causes skin irritation.

H317: May cause an allergic skin reaction.

H361d: Suspected of damaging fertility or the unborn child.

Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. — No smoking. Take precautionary measures against static discharge. Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection. Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapours/spray. IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water. If skin irritation or rash occurs: Get medical advice/attention.



Sate

GIDA VE KİMYA SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ.

Ansızca Köy Yolu, Arapalanı Mevkii No:163
Organize Sanayi Bölgesi Kemalpaşa / İZMİR
Tel: 0(232) 877 00 89 Faks: 0(232) 877 00 90

e-mail: info@sate.com.tr

www.sate.com.tr

Sate

EKONOMİK ENDÜSTRİYEL BOYA

RENK KARTELASI



www.satelux.com.tr


Sate



5001 YEŞİL MAVİ




5019 MAVİ



5074 FÜME



5079 EKRU




5025 KOYU MAVİ



5028 LACİVERT



5045 AÇIK GRI




5049 KAHVE




5084 GRI



5091 PASTEL MAVİ



5034 KOYU YEŞİL



5041 OKSİT KIRMIZI




5053 TURKUAZ



5067 BORDO



5094 FIRTINA



5099 SİYAH

**Karteladaki renkler ile boyalarımızın gerçek renkleri arasında ton farkı olabilir.